Genel Müdürlük / Fabrika
Bursa Yolu 3.km P.K. 33 26301 Eskisehir
Tel: 0.222.315 07 00 (pbx) Fax: 0.222.315 07 06
www.basakkiremit.com.tr

FORM NO : | **TARİH :**

BAŞAK ÇATI VE CEPHE SİSTEMLERİ

ESKİŞEHİR - TÜRKİYE

BK - 02 **BAŞAK AKDENİZ**

YAN VE ÜST KENARINDAN KENETLENEBİLEN KİREMİTLER - TS EN 1304

BAŞAK Çatı & Cephe Sistemleri "1969'dan bugüne"

BOYUTLAR

Tek Kiremit İçin


Boy	410	mm
En	230	mm

Alt ve Üst Kiremitler için

Max. Genişlik	----------	mm
Min. Genişlik	----------	mm

Sızdırmazlık

Grup 1 , Test Metot 2



TARİFLER ve ÖZELLİKLER

Yapısal hatalar	TS EN 1304	≤ 5 %
Uzunluk	TS EN 1024	± 2 %
Genişlik		± 2 %
En kesit üniformluğu		(Alt ve Üst Kiremitler İçin) ≤ 15 mm
Kavis		L > 300 mm ==> 1,5 % L ≤ 300 mm ==> 2,0 %
Bükülme		L > 300 mm ==> 1,5 % L ≤ 300 mm ==> 2,0 %

Sızdırmazlık (TS EN 539-1)

		Metot 1	Metot 2
Grup 1	S.F.	≤ 0,5 $cm^3/cm^2/gün$	≤ 0,8
	S.K.	≤ 0,6 $cm^3/cm^2/gün$	≤ 0,85
Grup 2	S.F.	≤ 0,8 $cm^3/cm^2/gün$	≤ 0,925
	S.K.	≤ 0,9 $cm^3/cm^2/gün$	≤ 0,95

S.K. : *Sızdırmazlık Katsayısı*
S.F. : *Sızdırmazlık Sınıfı*

Grup 2 de sınıflandırılmış kiremitler ve bağlantı parçaları ,sadece su yalıtımı yapılmış çatılarda kullanılmalıdır.

Eğilme Dayanımı (TS EN 538)	Düz Kiremitler İçin	600 N
	Düz Kenetli Kiremitler İçin	900 N
	Üst ve Alt Kiremitler İçin	1000 N
	Diğer Tip Kiremitler İçin	1200 N
Don Dayanımı	TS EN 539-2 Metot C	50 cevrim
Dış Yangın Per.	96/603/EC (2) ye UYGUNDUR.	
Yangına Tepki	A1 Sınıfı	

TSE CE 07

Ek Bilgiler:

- **Birim Ağırlık : 2.900 gr**
- **Kullanım : 15 adet / m^2**
- **Ambalaj Şekli : 6 adet / paket**
  256 adet / palet
- **Montaj Şekli : çivi, tespit kancası, harç vb.**
- **Silikon Uygulama : isteğe bağlı**

RENKLİ SERİSİ : **NATURA - HARMONY - ANTİK - TARAFTAR**

AKSESUARLAR : **Havalandırma Kiremiti, Yan Saçak Kiremiti, Üç Yollu Mahya, Dört Yollu Mahya, Açılı Mahya, Adaptör Mahya, Mahya Sonlandırma, Aydınlatma Kiremiti, Baca Şapkalığı, Piruli, Horoz**